



FlexScreen

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

FlexScreen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Hochwertiges Screengewebe für den Objekt- und Wohnbereich.

	Material	25 % Polyester, 75 % PVC
	Stoffbreite	300 cm
	Lichtechtheit	7, ISO105 B 02
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-507)
	Umweltstandards	Öko-Tex 100, REACH, Greenguard
	Reinigung	feucht abwischbar Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)


	FlexScreen 2%	FlexScreen 5%	FlexScreen 10%
	Warengewicht	510 g/m ²	420 g/m ²
	Materialdicke	0,63 mm	0,55 mm
	Öffnungsfaktor	2 %	5 %
			10 %



FlexScreen 2% 2 - 1934 Schwarz




FlexScreen 5% 2 - 1914 Schwarz



FlexScreen 10% 2 - 1924 Schwarz




FlexScreen 2 % 2 - 1930 Reinweiß
FlexScreen 5 % 2 - 1910 Reinweiß
FlexScreen 10 % 2 - 1920 Reinweiß



FlexScreen 2 % 2 - 1931 Weiß
FlexScreen 5 % 2 - 1911 Weiß
FlexScreen 10 % 2 - 1921 Weiß




FlexScreen 2 % 2 - 1932 Perlgrau
FlexScreen 5 % 2 - 1912 Perlgrau
FlexScreen 10 % 2 - 1922 Perlgrau



FlexScreen 2 % 2 - 1937 Hellgrau
FlexScreen 5 % 2 - 1917 Hellgrau
FlexScreen 10 % 2 - 1927 Hellgrau



FlexScreen 2 % 2 - 1933 Grau
FlexScreen 5 % 2 - 1913 Grau
FlexScreen 10 % 2 - 1923 Grau



FlexScreen 2 % 2 - 1935 Anthrazit
FlexScreen 5 % 2 - 1915 Anthrazit
FlexScreen 10 % 2 - 1925 Anthrazit



FlexScreen 2 % 2 - 1936 Schokobraun
FlexScreen 5 % 2 - 1916 Schokobraun



FlexScreen 2 % 2 - 1934 Schwarz
FlexScreen 5 % 2 - 1914 Schwarz
FlexScreen 10 % 2 - 1924 Schwarz

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

FlexScreen 2%	TS	RS	AS	Ra	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
Reinweiß	23	67	10	89	2	0
Weiß	15	71	14	85	1	1
Perlgrau	8	49	43	85	2	2
Hellgrau	3	34	63	85	3	2
Grau	3	16	81	91	4	2
Anthrazit	1	9	90	99	4	2
Schokobraun	1	6	93	99	3	2
Schwarz	1	4	95	100	4	2

FlexScreen 5%	TS	RS	AS	Ra	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
Reinweiß	29	62	9	92	0	1
Weiß	22	67	11	90	0	2
Perlgrau	13	45	42	91	1	1
Hellgrau	10	30	60	94	0	3
Grau	8	16	76	97	1	2
Anthrazit	7	10	83	99	0	3
Schokobraun	5	8	87	98	1	2
Schwarz	8	4	88	100	0	3

FlexScreen 10%	TS	RS	AS	Ra	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
Reinweiß	31	60	9	92	0	1
Weiß	22	67	11	90	0	2
Perlgrau	18	46	36	93	0	2
Hellgrau	13	29	58	94	0	3
Grau	13	15	72	98	0	3
Anthrazit	9	9	82	99	0	3
Schwarz	9	4	87	100	0	3

TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption, Ra = Farbwiedergabeindex

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20
Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D-88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik