


## THERMISCHE LEISTUNGSWERTE.

Die thermischen Leistungswerte von metallisierten und unbeschichteten Geweben werden in Kombination mit einer geplanten Verglasung als FC-Wert (Abminderungsfaktor des Sonnenschutzsystems) und G-tot-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung und des Sonnenschutzsystems) angegeben. Je kleiner diese Werte sind, desto größer ist die Wirkung im Gebäude.



Erfahren Sie mehr zu unseren Behängen  
[www.durach.com/stoffkollektion](http://www.durach.com/stoffkollektion)

### 2-fach Sonnenschutzverglasung

6l - 16 Argon - 6; Ug: 1.0W/m<sup>2</sup>K; G-Wert: 0,29; Lichttransmission: 0,61

#### METALLISIERTE GEWEBE

Stoffqualität	SilverScreen 2%		SilverScreen 3%		EnviroScreen		Originals 849		TecWave	
	ED01 Weiß	EB01 Schwarz	FB01 Weiß	FB01 Schwarz	000 Weiß	829 Schwarz	000 Hellgrau	829 Schwarz	G-1500 Hellgrau	G-1505 Schwarz
Offenheitsfaktor	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
Lichtreflexion	85%	85%	82%	82%	74%	74%	65%	65%	65%	61%
Lichtdurchlässigkeit	3%	2%	5%	4%	4%	2%	5%	2%	5%	4%
Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
G-tot	0,08	0,08	0,09	0,09	0,11	0,11	0,13	0,13	0,15	0,15
Fc-Wert	0,28	0,28	0,31	0,31	0,39	0,40	0,46	0,46	0,50	0,50
Sommerlicher Wärmeschutz (Tabelle 2)*	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2

#### UNBESCHICHTETE GEWEBE

Chameleon 1,5%		FlexScreen 2%	
2-2900 Weiß	2-2920 Weiß/Grau	2 - 1931 Weiß	2 - 1934 Schwarz
1,5%	1,5%	2%	2%
82%	58%	71%	4%
2%	2%	15%	1%
3	3	1	4
2	2	1	2
0,10	0,15	0,10	0,27
0,33	0,52	0,34	0,93
3	2	3	2

### 3-fach Sonnenschutzverglasung

6l - 14 Argon - 4 - 14 Argon - 16; Ug: 0,6W/m<sup>2</sup>K; G-Wert: 0,27; Lichttransmission: 0,54

#### METALLISIERTE GEWEBE

Stoffqualität	SilverScreen 2%		SilverScreen 3%		EnviroScreen		Originals 849		TecWave	
	ED01 Weiß	EB01 Schwarz	FB01 Weiß	FB01 Schwarz	000 Weiß	829 Schwarz	000 Hellgrau	829 Schwarz	G-1500 Hellgrau	G-1505 Schwarz
Offenheitsfaktor	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
Lichtreflexion	85%	85%	82%	82%	74%	74%	65%	65%	65%	61%
Lichtdurchlässigkeit	3%	2%	5%	4%	4%	2%	5%	2%	5%	4%
Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
G-tot	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
Fc-Wert	0,39	0,39	0,42	0,42	0,48	0,48	0,53	0,53	0,56	0,57
Sommerlicher Wärmeschutz (Tabelle 2)*	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3

#### UNBESCHICHTETE GEWEBE

Chameleon 1,5%		FlexScreen 2%	
2-2900 Weiß	2-2920 Weiß/Grau	2 - 1931 Weiß	2 - 1934 Schwarz
1,5%	1,5%	2%	2%
82%	58%	71%	4%
2%	2%	15%	1%
3	3	1	4
2	2	1	2
0,11	0,16	0,11	0,25
0,41	0,58	0,41	0,95
3	2	3	2

\* DIN EN 14501:2021

