


# Black Out Fine

Foto: © Constantin Meyer Photographie

## Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Stiebel Eltron - Energy Campus Holzminden



4-3103 Graubeige



4-3104 Grau




4-3101 Hellgrau



4-3105 Schwarz



4-3100 Weiß



4-3102 Sand

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Black Out Fine



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 4

	<b>Material</b>	Polyester
	<b>Stoffbreite</b>	205 cm
	<b>Warengewicht</b>	180 g/m <sup>2</sup>
	<b>Materialdicke</b>	0,22 mm
	<b>Lichtechtheit</b>	5
	<b>Brandverhalten</b>	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
	<b>Offenheitsfaktor</b>	0%
	<b>IR Emission</b>	0,63 (Fenster Seite)   0,87 (Raumseite)
	<b>UV-Transmission</b>	0%
	<b>Reinigung</b>	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ( <a href="http://www.vds-sonnenschutz.de">www.vds-sonnenschutz.de</a> )

## Thermische Leistungswerte

	<b>TL</b>	<b>RL</b>	<b>AL</b>
<b>4-3100 Weiß</b>	0%	57	43
<b>4-3101 Hellgrau</b>	0%	57	43
<b>4-3102 Sand</b>	0%	57	43
<b>4-3103 Graubeige</b>	0%	57	43
<b>4-3104 Grau</b>	0%	57	43
<b>4-3105 Schwarz</b>	0%	57	43

TL = Lichttransmission

RL = Lichtreflexion

AL=Lichtabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

## Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik